

FiberStone™ Resin gips supertwardy do kikutów

Właściwości*

Typ	Kolor	Stosunek woda/proszek	Czas wiązania	Ekspansja wiązania	Wytrzymałość na ściskanie
IV	Złotobrazowy	19/100	10,5 min	0,066%	>6 000 psi

*Wyniki te opierają się na metodach badawczych, częstotliwości badań i procedurach stosowanych przez Ransom & Randolph lub jego zatwierdzonych dostawców. Podane wartości mają charakter ogólnej wskazówki i nie stanowią wiążącej specyfikacji.

Mieszanie

Ręczne

Dodać 100 g proszku do 24 mL wody.
Pozostawić proszek do nasiąknięcia w wodzie przez 20 sekund.
Mieszać ręcznie szpatułką przez 60 sekund przy 120 obr./min.

Mechaniczne

Dodać 100 g proszku do 19 mL wody.
Pozostawić proszek do nasiąknięcia w wodzie przez 20 sekund.
Mieszać mechanicznie przez 20–30 sekund przy 400 obr./min.

Przechowywanie

Materiały gipsowe ulegają pogorszeniu pod wpływem kontaktu z powietrzem. Produkt przechowywać w temperaturze 15–30°C.

Po naruszeniu zamknięcia pojemnik należy szczelnie zamykać, aby chronić zawartość przed wilgocią i wysoką wilgotnością powietrza.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo. Zawiera krystaliczną krzemionkę. Powoduje uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia drogą oddechową. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Podczas pracy stosować środki ochrony indywidualnej. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki SDS.

Ponieważ warunki i metody stosowania pozostają poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy odpowiedzialności i wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek zastosowanie tego produktu. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za prawdziwe i dokładne, jednak wszystkie stwierdzenia i zalecenia są przekazywane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w zakresie dokładności informacji, zagrożeń związanych ze stosowaniem materiału ani wyników, jakie można uzyskać przy jego użyciu. Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych spoczywa na użytkowniku. Całkowita odpowiedzialność związana ze sprzedażą i stosowaniem tego produktu jest ograniczona do wartości konkretnych towarów sprzedanych w ramach danej transakcji.

Rev. 2025-11-05