

## FiberStone™ Resin supertvrdá sadra na pahýle

### Vlastnosti\*

Typ	Farba	Pomer voda/prášok	Čas tuhnutia	Expanzia pri tuhnutí	Pevnosť v tlaku
IV	Zlatohnedá	19/100	10,5 min	0,066 %	>6 000 psi

\*Tieto výsledky vychádzajú zo skúšobných metód, frekvencie testovania a postupov používaných spoločnosťou Ransom & Randolph alebo jej schválenými dodávateľmi. Uvedené hodnoty slúžia len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záväznú špecifikáciu.

### Miešanie

#### Ručné

1. Pridajte 100 g prášku do 24 mL vody.
2. Nechajte prášok nasiaknuť vo vode 20 sekúnd.
3. Ručne miešajte špachtľou 60 sekúnd pri 120 ot./min.

#### Mechanické

1. Pridajte 100 g prášku do 19 mL vody.
2. Nechajte prášok nasiaknuť vo vode 20 sekúnd.
3. Mechanicky miešajte 20–30 sekúnd pri 400 ot./min.

### Skladovanie

Sádrové materiály podliehajú znehodnoteniu pri vystavení vzduchu. Výrobok skladujte pri teplote 15–30 °C. Po porušení uzáveru uchovávajte nádobu tesne uzatvorenú, aby bol obsah chránený pred vlhkosťou a vysokou vzdušnou vlhkosťou.

### Bezpečnosť

Nebezpečenstvo. Obsahuje kryštalický oxid kremičitý. Pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii vdychovaním spôsobuje poškodenie pľúc. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychujte prach. Pri manipulácii používajte osobné ochranné prostriedky. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Viac informácií nájdete v karte bezpečnostných údajov SDS.

*Kedže podmienky a spôsoby použitia sú mimo našej kontroly, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek použitie tohto výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa považujú za pravdivé a presné, avšak všetky tvrdenia a odporúčania sa poskytujú bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo predpokladanej, pokiaľ ide o presnosť informácií, nebezpečenstvá spojené s použitím materiálu alebo výsledky, ktoré možno jeho použitím dosiahnuť. Za dodržiavanie všetkých platných národných a miestnych predpisov zodpovedá používateľ. Celková zodpovednosť súvisiaca s predajom a používaním tohto výrobku je obmedzená na hodnotu konkrétneho tovaru predaného v rámci príslušnej transakcie.*

Verzia 2025-11-05