

Multi-Vest® masa osłaniająca

Właściwości*

Kolor	Proporcja woda/proszek	Czas wiązania	Rozszerzalność po związaniu	Wytrzymałość na ściskanie
Różowy	12/100	4½—5½ min	0,1%	1 800 psi

*Wyniki te opierają się na metodach badawczych, częstotliwości badań i procedurach stosowanych przez Ransom & Randolph lub jego zatwierdzonych dostawców. Podane wartości mają wyłącznie charakter ogólnych wskazówek i nie stanowią wiążącej specyfikacji.

Instrukcja stosowania

Model

Powiel model główny przy użyciu materiałów do powielania Uniflex™ lub Multiflex™.

1. Dodaj 100 g proszku do 12 g wody i mieszaj mechanicznie szpatułką przez około 20 sekund.

Uwaga: Przy dużym lub nietypowo złożonym modelu może być konieczne użycie płynu Universal Expansion, który zwiększa rozszerzalność po związaniu i rozszerzalność termiczną masy osłaniającej. Decyzja o jego użyciu zależy od wymagań technika dotyczących dopasowania.

2. Wprowadź mieszaninę do materiału do powielania przy użyciu wibracji i pozostaw do związania na 45–60 minut.

3. Susz model w piecu w temperaturze 200°F przez około 1 godzinę.

4. Aby przygotować powierzchnię modelu pod wzorce z tworzywa, zastosuj kąpiel w kalafonii lub wosku pszczelim o temperaturze około 200°F albo użyj sprayu do modeli.

5. Ponownie umieść modele w piecu suszącym, aby usunąć nadmiar kalafonii lub wosku pszczelego z ich powierzchni.

6. Przejdź do modelowania woskowego.

Przechowywanie

Masy osłaniające ulegają pogorszeniu pod wpływem ekspozycji na atmosferę. Produkt przechowuj w temperaturze 59–86°F. Po naruszeniu plombę pojemnik należy szczelnie zamykać, aby chronić zawartość przed zawilgoceniem i wysoką wilgotnością.

Bezpieczeństwo

Ameryka Północna: Niebezpieczeństwo. Zawiera krzemionkę krystaliczną. W następstwie wdychania może powodować raka. Powoduje uszkodzenie płuc w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia drogą oddechową. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki (SDS).

UE: Niebezpieczeństwo. Zawiera respirabilną krzemionkę krystaliczną. Powoduje uszkodzenie płuc w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki (SDS).

Ponieważ warunki lub metody stosowania pozostają poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności i wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za użycie tego produktu. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za prawdziwe i dokładne, jednak wszystkie stwierdzenia i sugestie są przekazywane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do dokładności informacji, zagrożeń związanych z użyciem materiału lub rezultatów, jakie można uzyskać w wyniku jego stosowania. Za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi odpowiada użytkownik. Wszelka potencjalna odpowiedzialność związana ze sprzedażą i użyciem tego produktu ogranicza się do kosztu konkretnych towarów sprzedanych w ramach odpowiednich transakcji.

Wersja 2026-02-10